



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE LA CUERDA DESCRITA A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - TAURUS 12

Cuerda de doble trenzado de POLIESTER

NORMA QUE CUMPLE EN-ISO 10547:2009
MANIPULACION DE CARGAS

**ES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHA NORMA
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS :**

Diámetro	12,4 mm
Peso por metro	109 g/m
Porcentaje alma	50,0%
Porcentaje funda	50,0%
Carga de Rotura *	3940 daN
CMU Cuerda *	560 daN
CMU Costura *	520 daN
CMU Nudo *	280 daN
Elasticidad 50 % Carga rotura	8%

* Los valores expresados en la tabla para Carga de rotura y CMU son para cuerda blanca.
Para cuerda de color los valores de resistencia son un 5% menores.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 07/06/2024

Departamento Técnico
KORDA'S

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE ROPE DESCRIBED BELOW:

KORDA'S - TAURUS 12

Rope double braided of polyester

NORM WHICH MEETS: EN-ISO 10547:2009

ROPE FOR HANDLING LOADS

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	12,4 mm
Weight per metre	109 g/m
Core Percentage	50,0%
Sheath Slippage	50,0%
Breaking load *	3940 daN
CMU Rope *	560 daN
CMU Sewing *	520 daN
CMU Knot *	280 daN
Elasticity 50% breaking load	8%

* The values expressed in the table for Breaking Load and CMU are for white rope.
For colored string the resistance values are 5% lower.

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 07/06/2024

Technical department
KORDA'S



RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



RAPPORTE QUE LA CORDE DÉCRITE CI-DESSOUS :

KORDA'S - TAURUS 12

Corde double tressée en POLYESTER

NORME: EN-ISO 10547:2009
MANIPULATION DE CHARGES

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE CETTE NORME,
CONTENANT LES DONNÉES TECHNIQUES SUIVANTES :

Diamètre	12,4 mm
Poids / mètre	109 g/m
% âme	50,0%
% gaine	50,0%
Charge de rupture *	3940 daN
CMU Corde *	560 daN
CMU Couture *	520 daN
CMU Nudo *	280 daN
Élasticité 50 % Charge de rupture	8,0%

* Les soupapes exprimées dans le tableau Charge de rupture et CMU sont pour corde blanche.
Pour les cordes de couleur, les valeurs de résistance sont inférieures de 5%.

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 07/06/2024

Bureau Technique
KORDA'S