



# INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE LA CUERDA DESCRITA A CONTINUACIÓN:

## **KORDA'S - TAURUS 14**

Cuerda de doble trenzado de POLIESTER

NORMA QUE CUMPLE EN-ISO 10547:2009  
MANIPULACION DE CARGAS

ES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHA NORMA  
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS :

Diámetro	14,3 mm
Peso por metro	147 g/m
Porcentaje alma	49,0%
Porcentaje funda	51,0%
Carga de Rotura *	4890 daN
CMU Cuerda *	700 daN
CMU Costura *	650 daN
CMU Nudo *	350 daN
Elasticidad 50 % Carga rotura	8%

\* Los valores expresados en la tabla para Carga de rotura y CMU son para cuerda blanca.  
Para cuerda de color los valores de resistencia son un 5% menores.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 07/06/2024

Departamento Técnico  
KORDA'S



# TECHNICAL DATA REPORT

## THE MANUFACTURER:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE ROPE DESCRIBED BELOW:

## KORDA'S - TAURUS 14

Rope double braided of polyester

NORM WHICH MEETS: EN-ISO 10547:2009

**ROPE FOR HANDLING LOADS**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,  
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	14,3 mm
Weight per metre	147 g/m
Core Percentage	49,0%
Sheath Slippage	51,0%
Breaking load *	4890 daN
CMU Rope *	700 daN
CMU Sewing *	650 daN
CMU Knot *	350 daN
Elasticity 50% breaking load	8%

\* The values expressed in the table for Breaking Load and CMU are for white rope.  
For colored string the resistance values are 5% lower.

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 07/06/2024

Technical department  
KORDA'S



# RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (ESPAÑA)



RAPPORTE QUE LA CORDE DÉCRITE CI-DESSOUS :

## KORDA'S - TAURUS 14

Corde double tressée en POLYESTER

NORME: EN-ISO 10547:2009  
MANIPULATION DE CHARGES

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE CETTE NORME,  
CONTENANT LES DONNÉES TECHNIQUES SUIVANTES :

Diamètre	14,3 mm
Poids / mètre	147 g/m
% âme	49,0%
% gaine	51,0%
Charge de rupture *	4890 daN
CMU Corde *	700 daN
CMU Couture *	650 daN
CMU Nudo *	350 daN
Élasticité 50 % Charge de rupture	8,0%

\* Les soupapes exprimées dans le tableau Charge de rupture et CMU sont pour corde blanche.  
Pour les cordes de couleur, les valeurs de résistance sont inférieures de 5%.

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 07/06/2024

Bureau Technique  
KORDA'S