



FORMA CORRECTA
Correct way / Façon correcte



Wrong way / Mauvaise façon



 korda's
You enjoy... We think

#kordas @kordas_ropes

SACID KO
Polígon Raval dels Torrents, parcel·la nº 4 -
Castellgalí (Barcelona)
Tel. +34 93 833 03 02 E-mail: sacid@sacidkorda.com
www.sacidkorda.com

* L'aramide a une faible résistance aux UV et, en raison de la présence d'aramide dans la gaine, il faut prendre des précautions particulières avec l'exposition de la corde aux rayons UV.
Il est très important de le stocker dans un endroit sec et protégé de la lumière du soleil.

 Diâmetro
Diameter
Diamètre


	Diámetro Diameter Diamètre		Fuerza de choque Impact force Force de choc
	Peso por metro Weight per metre Poids par mètre		Fuerza de choque cosido Impact force Force de choc
	Peso alma Core weight Poids de l'âme		Número de caídas Number of falls F1 Nombre de chute F1
	Porcentaje alma Core percentage Masse de l'âme		Número de caídas Number of falls F1 Nombre de chute F1
	Peso funda Sheath weight Poids de la gaine		Material Matériel
	Porcentaje funda Sheath percentage Masse de la gaine		Temperatura de fusión Melting temperature Température de fusion
	Flexibilidad Flexibility Souplesse au noeud		Encogimiento Shrinkage Retrait à l'eau
	Deslizamiento de la funda Sheath slippage Glissement de la gaine		Resistencia con nudo de 8 Resistance with 8 knot Résistance avec un noeud en 8
	Alargamiento Elongation Allongement		Resistencia con cosido Resistance with sewn terminal Résistance avec termination cousue
	Resistencia estática Static resistance Résistance statique		

Características técnicas

Characteristic technical / Caractéristique technique

	NORMA	Nuria 8,9
	8,5- 16 mm	8,9 mm
	-	49,3 g/m ³
	-	27,7 g/m ³
	>49,3%	56,2%
	-	21,6 g/m ³
	>39,5%	43,8%
	<1,2	0,8
	<15 mm	0,1%
	≤ 5%	4,5%
	F0,3 6 kN 80 kg	3,8 kN
	F1 2 ≥ 80 kg	OK
	-	Pallavento / Arancio Pallavento / Arancio
	>195 °C	OK
	-	0,9%
	3 min 12kN	OK
	> 18 kN	21,2kN

FORMA CORRETTA
Forma Corretta / Sachgemäße Form



Datum	
o Datum der Inbetriebnahme	
sch Verantwortlicher	
Nr. des Seils	

Extensão em metros da corda

Acabamentos da corda

Consultar instruções de utilização

Modelo

Nº de série

Marca

Esta corda foi concebida, construída e testada de acordo com a norma europeia EN1891: Equipamentos de Proteção Individual para a prevenção de quedas de altura. Cordas trançadas com bainha, semiestáticas.

Diâmetro da corda e mês/ano de fabrico.

"B" corresponde a corda tipo B.

Annotations on the left:

- Länge des Seils in Metern
- Seilverdelungen
- Gebrauchsanleitung beachten
- Modell
- Serien-Nr.

Label Content:

Top section:
 m
 KORSAUR
 Full ARMOUR
 TITAN System
 ECO System

Bottom section:
 CE 0598
 NURIA 8.9
 EN1891:1998
 8.9 Ø123
 NIR 9-25-0001
 NIR 9-25-0001

Annotations on the right:

- Marke
- Dieses Seil wurde in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN1891 entworfen, konstruiert und getestet. Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen.
- Seildurchmesser und Monat/Jahr der Fertigung.
- “B” entspricht einem Seil Typ B.

[illegible]

Data Data/Datum	Motivo verifica Motivo revisão / Grund der Überprüfung	Data verifica successiva Data próxima revisão / Datum der nächsten Überprüfung	Nome e firma Nome e assinatura / Name und Unterschrift	Osservazioni Observações/Bemerkungen

10/10/2019



korda's
You enjoy... We think

SACID KORDA'S
Polígon Raval dels Torrents, parcel·la nº 4 · 08297
Castellgalí (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 833 03 02 E-mail: sacid@sacidkordas.com
www.sacidkordas.com



korda's

You enjoy... We think

CANYONING

N° Serie:

Metri:

Tecnologia:





* Zu beachten: Aramid hat eine geringe UV-Beständigkeit, und aufgrund seiner Anwesenheit im Mantel sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Exposition des Seils gegenüber Sonnenlicht gelegt werden.
Es ist sehr wichtig, es an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort zu lagern.

	Diametro Diámetro Durchmesser		Forza d'urto Força de choque Bruchkraft
	Peso al metro Peso por metro Metergewicht		Forza d'urto terminazione cucita Força de choque cosido Genähte Bruchkraft
	Peso anima Peso alma Kerngewicht		Numero di cadute Número de quedas Anzahl der Stürze
	Percentuale anima Porcentagem alma Prozentualer Kernanteil		Elasticità dinamica Elasticidade dinâmica Dynamische Elastizität
	Peso calza Peso baihna Mantelgewicht		Materiale Material Material
	Percentuale calza Porcentagem baihna Prozentualer Mantelanteil		Temperatura di fusione Temperatura de fusão Schmelztemperatur
	Flessibilità Flexibilidade Flexibilität		Accorciamento Encolhimento Schrumpfung
	Sivolamento calza Deslizamento da baihna Mantelverschiebung		Resistenza con nodo a 8 Resistência com nó de 8 Mindestbruchkraft Achterknoten
	Allungamento Alongamento Dehnung		Resistenza con terminazione cucita Resistência cosido Mindestbruchkraft genäht
	Resistenza statica Resistência estática Statische Festigkeit		

Caratteristiche tecniche

Características técnicas / Technische Eigenschaften

	NORMA	Nuria 8,9
	8,5- 16 mm	8,9 mm
	-	49,3 g/m
	-	27,7 g/m
	>49,3%	56,2%
	-	21,6 g/m
	>39,5%	43,8%
	<1,2	0,8
	<15 mm	0,1%
	≤ 5%	4,5%
	F 0,3 80 kN	3,8 kN
	F 1 80 kN	OK
	-	Polyamide / Acetate Polyamide / Acetate
	>195 °C	OK
	-	0,9%
	3 min 12kN	OK
	>18 kN	21,2kN

