# INFORME DATOS **TÉCNICOS**

**LE FABRICANT:**

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

---

**INFORME QUE L' EPI SUIVANT:**

## KORDA'S - LLUISA 10,5

| | | |
|---|---|---|
| NORME | EN 1891 | **CORDE SEMI-STATIQUE TYPE A** |
| | EN 892 | **DYNAMIC SIMPLE ROPE** |
| CERTIFICATE NUMBERS | 0082/483/160/01/24/0013 | |

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,**
**AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

| **EN1891 Type A** | |
|---|---|
| Diamètre | 10,6 mm |
| Poiuds / mètre | 77,0 g/m |
| Poids âme | 48,1 g/m |
| % âme | 62,5% |
| Poids gaine | 28,9 g/m |
| % gaine | 37,5% |
| Nouabilité | 1,1 |
| Glissement de la gaine | 0% |
| Allongement | 3,80% |
| Force de choc (F0,3) (noeud 8) | 4,4 kN |
| Force de choc (F0,3) (cousue) | 4,6 kN |
| Nº choques (F1) (noeud 8) | >5 |
| Nº choques (F1) (cousue) | >5 |
| Charge de rupture | 32,3 kN |
| Résistance avec noeud de 8 | 3min 15 kN |
| Matière | POLYAMIDE |
| Point de fusion | 216 °C |
| Rétrecissement | -0,2% |

(*) Au lieu de rétrécir, il s'étire

| **EN 892 Simple rope** | |
|---|---|
| Diamètre | 10,6 mm |
| Poiuds / mètre | 77,0 g/m |
| % âme | 62,5% |
| Glissement de la gaine | 0 mm |
| Allongement | 3,1% |
| Force de choc (F2) | 10,3 kN |
| Nº choques (F2) | 8 |
| Élasticité Dynamique | 24,0% |

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 20/10/2026

Bureau Technique
KORDA'S