INFORME DATOS **TÉCNICOS**

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - STARK 10.5

NORMA QUE CUMPLE: **EN1891:1998**
CUERDA SEMIESTÀTICA TIPO A

Nº CERTIFICADO: **0082/483/160/05/22/0310**

ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

Diámetro	10,5 mm
Peso por metro	71 g/m
Peso alma	40,5 g/m
Porcentaje alma	57,0%
Peso funda	30,5 g/m
Porcentaje funda	43,0%
Nudabilidad	1,07
Deslizamiento funda	0,0%
Alargamiento	3,6%
uerza de choque (F0,3) (nudo 8	5,1 kN
uerza de choque (F0,3) (costura	5,3 kN
Nº choques (F1) (nudo 8)	>5
Nº choques (F1) (costura)	>5
Material	POLIAMIDA
Punto fusión	216 °C
Encogimiento	-0,1 % (*)
Resistencia nudo 8	3min 15 kN
Resistencia costura	3min 15 kN
Resistencia rotura	30 kN

(*) En vez de encoger, se estira un 0,1 %

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 08/10/2026

Departamento Técnico
KORDA'S