RAPPORT DE DONNÉES **TECHNIQUES**

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

INFORME QUE L' EPI SUIVANT:

KORDA'S - STARK 11

NORME: **EN1891:1998**
CORDE SEMI-STATIQUE TYPE A

Nº CERTIFICAT **0082/483/160/05/22/0311**

EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :

Diamètre	10,9 mm
Poiuds / mètre	76 g/m
Poids âme	48,48 g/m
% âme	63,8%
Poids gaine	27,51 g/m
% gaine	36,2%
Flexibilité	1,1
Glissement de la gaine	0,0%
Allongement	2,1%
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	5,1 kN
Force de choc (F0,3) (cousue)	5,7 kN
Nº choques (F1) (noeud 8)	>5
Nº choques (F1) (cousue)	>5
Matière	POLYAMIDE
Point de fusion	216 °C
Rétrecissement	-1,9 % (*)
Résistance avec noeud de 8	3min 15 kN
Résistance de la couture	3min 15 kN
Charge de rupture	33,3 kN

(*) Au lieu de rétrécir, il s'étire de 1,9%

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 08/10/2026

Bureau Technique
KORDA'S