INFORME DATOS **TÉCNICOS**

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

INFORMA QUE LA CUERDA DESCRITA A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - STRONG 16

Cuerda de doble trenzado de POLIAMIDA

NORMA QUE CUMPLE — EN-ISO 10547:2009
MANIPULACION DE CARGAS

ES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHA NORMA CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS :

DATO	VALOR
Diámetro	15,80 mm
Peso por metro	154,50 g/m
Porcentaje alma	58,30%
Porcentaje funda	41,70%
Resistencia Cuerda	65,20 kN
Resistencia Costura	61,30 kN
Resistencia Costura Permanencia	Ok
Elasticidad cuerda 8 kN	10,70%

* Los valores expresados en la tabla para Carga de rotura y CMU son para cuerda blanca. Para cuerda de color los valores de resistencia son un 5% menores.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 28/10/2026

FIRMA:

Departamento Técnico
KORDA'S