RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

RAPPORTE QUE LA CORDE DÉCRITE CI-DESSOUS :

KORDA'S - TAURUS 14

Corde double tressée en POLYESTER

NORME: EN-ISO 10547:2009
MANIPULATION DE CHARGES

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE CETTE NORME, CONTENANT LES DONNÉES TECHNIQUES SUIVANTES :

Diamètre	14,3 mm
Poiuds / mètre	147 g/m
% âme	49,0%
% gaine	51,0%
Charge de rupture *	48,9 kN
CMU Couture *	6,5 kN
CMU Nudo *	3,5 kN
Élasticité 50 % Charge de rupture	8,0%

* Les soupapes exprimées dans le tableau Charge de rupture et CMU sont pour corde blanche.
Pour les cordes de couleur, les valeurs de résistance sont inférieures de 5%.

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 28/10/2026

Bureau Technique
KORDA'S